DuroPur Primer S

Tek bileşenli, silan esaslı, düşük viskoziteli astardır. Yüksek mekanik ve kimyasal dirence sahiptir. Uygulanacak yüzeylerin kılcal deliklerini doldurarak astar malzemesini emmeye etmek için yüzeyin denimlerine nüfuz eder.

ÖZELLİKLER VE FAYDALARI

- Gözenekli yüzeylerin astarlanması:
- Seramik
- Mermer
- Metal Yüzey
- Alçı
- Beton

KULLANIM ALANLARI

- Fırça, rulo veya havasız sprey ile uygulamaya uygundur.
- Her yüzeye mükemmel yapışma gücüne sahiptir.
- Tek bileşenli,
- Düşük viskoziteli,
- Camsa ve gözeneksiz yüzeylere güçlü bir şekilde yapışır.
- Leke tutmaz,
- Yüzeye bütün ve homojen bir yüzey olarak mükemmel şekilde emprenye edilir.

TÜKETİM

50 - 70 gr/m2 sarfiyatı.

Ambalaj Türü

3kg

Uygulama Bilgisi

Yüzey Hazırlıkları

Uygulama yüzeyi kuru ve temiz olmalıdır. Beton, sıva artıkları yağ, gres, yakıt ve parafin atıkları temizlenmelidir. Hasarlı, sağlam olmayan fayanslar, geveşeyen derzler ve çatlaklar uygun ürünlerle onarılmalıdır.

Uygulama:

Fırça, sprey veya rulo ile uygulanır. Sertleştiğinde PU Coat uygulamasına geçebilirsiniz..

Güvenlik Bilgisi:

Uygulama esnasında yanıcı, yanıcı ürünlerden uzak tutulmalıdır. Sigara içilmesine izin verilmemelidir. Uygulama yapılacak alanın sürekli havalandırılmasına özen gösterilmelidir. Uygulama arasında gözlük, eldiven gibi koruyucu ekipmanlar kullanılmalıdır. Göz ile temasa halinde bol su ile iyice yıkanmalıdır. Detaylı bilgi için lütfen Malzeme Güvenlik Bilgi Formunu talep ediniz. Çocukların ulaşamayacağı yerde muhafaza edilmelidir. Ürün profesyonel kullanıcılar tarafından teknik bilgiler bölümündeki veriler dikkate alınarak tüketilmelidir.

ÖZELLİKLERİ	DEĞER	STANDARTLAR
Renk	şeffaf sarı	-
Yoğunluk	0,95±0,05 g/cm 3	ASTM D1475 / DIN 53217 / ISO 2811
Sertlik	75-80 Shore A	ASTM D2240 / DIN 53505 / ISO R868
Viskozite	40-50 cP	ASTM D2196-86 @ 23 o C
Betona Yapışma	2,2-2,4 (N/mm 2)	ASTM D4541
Katlar Arası Bekleme Süresi	4-5 saat	-
		-
Tekrar Kaplama Süresi	12-24 saat	-
Tam Kuruma	1 gün	-

NOT:Yukarıdaki spesifikasyonlar, 23°C ve %50 bağıl nemdeki test sonuçlarına dayanmaktadır. Değerler, farklı sıcaklık ve nem koşullarında değişebilir